

Motor tömítőanyagkeverék

- Könnyen felvihető
 - Könnyen kezelhető az adagolórendszerrel
 - Tartósan rugalmas, keményedés után nem zsugorodik
- Innovatív forma
 - Nincs szükség pisztolyra
 - Dupla dugattyús nagynyomású csomag praktikus fúvókával, amely a terméket teljesen extrudálja
- Nagyfokú védelem
 - Ellenáll a benzinnek, ásványi olajoknak, zsírnak és fagyállónak
 - Ellenáll a hígított szerves savaknak és lúgoknak
 - Ellenáll az UV-sugaraknak, az időjárásnak és az öregedésnek
 - Ellenáll a rezgésnek, a tágulásnak és a hőösszehúzásnak
- Professzionális használatra
 - Helyettesítő tömítőgyűrűk gyártására alkalmas
 - Gyors bőrképződés
 - Kiváló stabilitás
 - Szabályosabb extrudálás, amely jobban követi a felületeket
 - Tixotróp, függőleges felületen használható
 - Magas hőmérsékleti alkalmazásokhoz kialakítva
 - Felváltja szinte az összes vágott tömítést, és bevonja az előre vágott tömítéseket a megbízhatóság növelése érdekében
 - Megbízható „helyben kialakított” tömítéseket tesz lehetővé, amelyek ellenállnak a repedéseknek, összehúzódásoknak és elmozdulásoknak



Felhasználási területek

- Használható minden nem porózus anyagon, kiváló tapadással fémre, üvegre és mázas felületekre
- Ideális fűtési szerelvények tömítéséhez, szivattyúk és motorok tömítéséhez, és általában minden olyan tömítéshez, ahol ellen kell állnia magas hőmérsékletnek
- Szilikon, amely nagyon magas hőmérsékleten ellenáll; motorok alkatrészeinek tömítésére használják
- Kipufogócsonkok, termosztátházak, szelepfedelelek, vezérműfedelelek, vízszivattyúk és differenciálmű-fedelelek

Felhasználásra vonatkozó megjegyzések

- Az összes hordozófelületnek tömörnek, tisztának és száraznak, valamint zsír- és pormentesnek kell lennie
- Hordja fel az anyagot

Megjegyzések

- Ne teljes napfényben hordja fel, mert akkor nagyon gyorsan fog megszáradni
- Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről keményedés közben

Technikai adatok

Vegyí bázis	Acetát tömítőanyag	
Felhasználási hőmérséklet	5 °C - 35 °C	+5 °C - +35 °C
Hézagszélesség	5 - 30 mm	
Kézszáraz	10 perc [2]	
Hőállóság	-40 °C - +285 °C	
Kötési idő	2 mm/day	
Szakítószilárdság	2 N/mm ²	

megnevezés	Szín	RAL kód	Tartalom	Kiszerelés	cs.e. mennyiség	cikkszám
MOTORTÖMÍTŐ ALUSZÜRKE 200ML	alumínium	9007	200 ml	kartus	1/12	423894
Motor tömítő massa	fekete	9005	200 ml	kartus	1/12	343961
04204[AGR]						